



Sie genießen das Leben mit all seinen Herausforderungen? Ihr persönlicher Anspruch ist der Grund, warum Sie Niveus® SUPERIOR verwenden. Eine besondere Verbindung aus Papierglätte und Vielfalt. Alles was Sie erwarten und darüber hinaus. Übertroffene Klarheit und scharfe Kontraste. Sehr hohe Papierweiße und lebendige Farben. Im Leben ist es wichtig, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, hinterlassen Sie Ihren mit Niveus®!



### Technische Daten: NIVEUS® SUPERIOR

			60	70	80	90	100	120	160	200	250
<b>Grammatur</b>	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	60 ± 2.5	70 ± 2.5	80 ± 3.0	90 ± 3.5	100 ± 4.0	120 ± 4.0	160 ± 6.0	200 ± 6.0	250 ± 6.0
<b>Dicke</b>	µm	ISO 534	85 ± 4	96 ± 3	107 ± 3	119 ± 3	131 ± 4	153 ± 4	202 ± 5	252 ± 6	315 ± 7
<b>Rauigkeit Bendtsen</b>	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50	150 ± 50
<b>Opazität</b>	%	ISO 2471	87.0 ± 1	91.0 ± 1	94.0 ± 1	95.0 ± 1	96.0 ± 1	97.5 ± 1	99.0 ± 1	100.0	100.0
<b>Feuchte absolut</b>	%	ISO 287	4.6 ± .6	4.6 ± .6	5.0 ± .5	5.0 ± .5	5.0 ± .5	5.0 ± .5	5.0 ± .5	5.5 ± .6	5.5 ± .6
<b>Weisse m. UV</b>	%	ISO 2470	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0	114.0 ± 2.0
<b>CIE Weisse</b>	%	ISO 11475	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0	170 ± 4.0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien wurde nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.